



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

IDROGENIUS (impermeabilizzante trasparente)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 11.06.19

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: IDROGENIUS (IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO TRASPIRANTE, INCOLORE, A PENETRAZIONE PER PAVIMENTI PEDONABILI)

Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

#### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Impregnante idrorepellente a base solvente pronto all'uso per pavimenti pedonabili.

Specifico per supporti in ceramica, grés, pietra, klinker, cotto, cemento battuto, cemento armato, legno.

E' un prodotto di facile posa ed a rapida applicazione. Non forma pellicola ma agisce solamente sottopavimento formando un manto impermeabile e duraturo.

#### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Consistenza: liquido

Peso specifico a 15°C : 0,798 kg/dm<sup>3</sup>

Punto di infiammabilità (ASTM D56): 40° C

Limite di infiammabilità (% Vol.in aria): inferiore a 0,6 - superiore a 7,0 circa

#### 4. APPLICAZIONE

• Su superfici che necessitano di più mani applicare la seconda dopo l'assorbimento della prima • Su pavimenti poco assorbenti (pietre levigate o lucidate e ceramiche antigelive ecc.) è indispensabile asciugare accuratamente dopo circa 30/40 minuti, con uno straccio pulito o con carta morbida assorbente, residui di prodotto non assorbito per evitare macchie di superficie (tenere in considerazione temperatura, umidità, sole e vento) • L'assorbimento completo avviene in poche ore secondo porosità, supporto, temperatura e umidità • L'idrorepellenza avviene in 24 ore circa mentre l'essiccazione definitiva dopo circa 10 giorni, secondo l'assorbenza del supporto e la temperatura.

#### 5. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Pulire e sgrassare accuratamente le superfici da trattare • Se necessario lavare con acqua e detergente e attendere l'asciugatura • Verificare che le superfici siano completamente asciutte prima di procedere al trattamento per consentire un adeguato assorbimento del prodotto.

#### 6. CONSUMO

Consumo x lt. su superfici molto porose fino a 10 mq (cls, cemento battuto, etc)

Consumo x lt. su superfici mediamente porose fino a 15 mq ( piastrelle, gres, etc)

Consumo x lt. su superfici poco porose fino a 25 mq (klinker, gres porcellanato, etc).

## 7. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi  
Confezione : latte da 5 lt e 1 lt

## 8. Avvertenze

Consultare la scheda di sicurezza. Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore, manipolare seguendo la scheda di sicurezza.

Non additivare o diluire il prodotto con nessuna sostanza che possa alterare le caratteristiche di base • Non effettuare trattamenti a temperature inferiori a + 5°C o superiori a +35°C • Non effettuare trattamenti in condizioni climatiche sfavorevoli (temperatura, sole, vento, umidità, pioggia imminente, etc) • Si raccomanda di effettuare il trattamento durante le prime ore della giornata per permettere un adeguato assorbimento del prodotto prima dell'eventuale umidità della notte • Non operare in caso o in imminenza di pioggia.

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*